

# MAZIVO NA LANA

Seilfett

### POPIS

Vysoce jakostní mazací prostředek určený pro konzervaci ocelových lan. Výborná ochrana proti korozi umožňuje použití tohoto maziva také jako prostředku na anti-korozní ochranu dutin a podvozků v oblasti motorových vozidel.

### VLASTNOSTI

- výborná ochrana před korozi
- bez obsahu aromatických rozpouštědel
- nejvyšší odolnost vůči tlakovému namáhání
- vysoká přilnavost
- optimální účinek při nesmíšeném použití
- dobrá vzlínavost
- vytěsňuje vlhkost
- dlouhodobá účinnost

### TECHNICKÁ DATA

Doba výtoku při +25 °C	: 29 ± 2,5	s
Hustota při +15 °C	: 0,85 ± 0,03	g/cm <sup>3</sup>
Báze	: minerální oleje, vosky, polymery	
Barva / vzhled	: hnědá	
Bod vzplanutí	: > +61	°C
Bod skápnutí	: > +75	°C
Viskozita při +40 °C	: 20,5	mm <sup>2</sup> /s
Zápach	: charakteristický	
Forma	: tekutá, viskózní	
Doporučená teplota při skladování	: +10 – +30	°C
Skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu	: 30 měsíců	

### OBLAST POUŽITÍ

Pro preventivní konzervaci ocelových lan. Mazivo se rovněž výborně hodí pro anti-korozní ochranu dutin a podvozků motorových vozidel.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Aplikace maziva do dutin motorových vozidel se provádí pomocí nářadí LIQUI MOLY – aplikační pistole s tlakovou nádobkou (obj. č. 6226) anebo Strukturovací stříkací pistolí (obj. č. 6219). Po odpaření rozpouštědel zůstává na povrchu soudržný film. Dodržet příslušné předpisy výrobce lana, zařízení nebo vozidla. Optimální vzlínavý účinek maziva je při aplikační teplotě nad +25 °C.

### POZNÁMKA

**Malé nádoby s mazivem před jeho aplikací dobře protřepat, mazivo ve velkých nádobách dobře promíchat.**

### DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plechová dóza	Obj. č. 6173 D-GB-I-E-P
5 l	plechová dóza	Obj. č. 6124 D-GB-I-E-P
60 l	plechový sud	Obj. č. 6175 D

